



REPRO CICLO

burgodistribuzione

<i>Parametri standard</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Norma di riferimento</i>	
Grammatura <i>Toll.</i>	g/m²	ISO 536	80 +/- 3,2
Spessore <i>Toll.</i>	µm	ISO 534	102 +/- 6
Bianco ISO <i>Toll.</i>	%	ISO 2470	70 +/- 2,5
Bianco CIE <i>Toll.</i>	%	ISO 11475	65 +/- 2,5
Opacità	%	ISO 2471	> 95
Ruvidità Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	260 +/- 160

